

Programat® P310, P510, P710, EP 3010, EP 5010 – Tabla de programas cocción en °C

Versión: 9;
Fecha de edición: 2017-03

Validez a partir
del Software
V5.0 para P310, P510
V3.0 para P710
V4.0 para EP 3010, EP 5010

Ivoclar Vivadent		Valores en °C		B	S	t	T	H	V1	V2	L	ti	IRT-t*					
Tabla de programas		MIN	MAX	Temperatura servicio [°C]	Tiempo cierre [mm:ss]	Aumento temperatura [°C]	Mantenim. temperatura [°C]	Tiempo mantenim. [hh:mm:ss]	Conexión vacío [°C]	Descon. vacío [°C]	Enfriamiento lento [°C]	Rampa de enfriamiento [°C]	[°C]	[hh:mm:ss]	Modo IRT			
Rango de valores para todos los programas		100	700	00:18	30:00	10	140	100	1200	01:00:00	1200	1201	1200	50	700	01:00:00	-	
Grupo de materiales	P.Nr.																	
IPS Style		1	13/2ª	Cocción Opaquer 870	m.V.	403	04:00	100	870	01:00	450	869	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	2	13/2ª	Cocción Margin	m.V.	403	06:00	60	840	01:30	450	839	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	3	1ª	Cocción Dent/Inc/Cocción One	m.V.	403	06:00	60	790	01:00	450	789	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	4	2ª	Cocción Dent/Inc/ One	m.V.	403	06:00	60	780	01:00	450	779	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	5		Cocción Maquillaje	m.V.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	6		Cocción glaseado/AddOn y glaseado	m.V.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	7		Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	403	06:00	60	690	01:00	450	689	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
IPS InLine		21	13/2ª	Cocción Opaquer Polvo	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	22	13/2ª	Cocción Opaquer Pasta	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	23	13/2ª	Cocción Margin	m.V.	403	04:00	60	930	01:00	450	929	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	24	1ª	Cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	25	2ª	Cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	26		Cocción Margin Add-On	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	27		Add-On tras Cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	60	860	01:00	450	859	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	28		Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	29		Cocción Maquillaje InLine	m.V.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	30		Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	31		Cocción Glaseado InLine	m.V.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	32		Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
IPS Empress Esthetic + CAD		41		Cocción Wash	m.V.	403	04:00	60	840	02:00	450	839	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	42	13/2ª	Cocción Incisal/Transpa	m.V.	403	04:00	60	830	02:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	43		Cocción Maquillaje Universal	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	44		Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	45		Cocción Glaseado Universal	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	46		Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	47		Add-On	m.V.	403	04:00	60	770	02:00	450	769	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
IPS e.max Press técnica maquillaje		61		Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	62		Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	63		Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	64		Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	65		Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
IPS e.max Press técnica de capas		81		Cocción de Preparación (Base)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	82		Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	83	13/2ª	Cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	84		Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	85		Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	86		Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	87		Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	88		Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	89		Add-On + Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	90		Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
IPS e.max ZirPress técnica maquilla		101		Cocción ZirLiner antes de Encerado	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	102		Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	103		Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	104		Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	105		Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	106		Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
IPS e.max ZirPress técnica capas		121		Cocción ZirLiner antes de Encerado	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	122		Cocción de Preparación (Base)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	123		Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	124	13/2ª	Cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar		
	125		Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	126		Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	127		Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	128		Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	129		Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	130		Add-On + Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	131		Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
IPS e.max ZirCAD Técnica de Maquillaje		141		Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	45	710	01:00	450	709	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	142		Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	45	710	01:00	450	709	450	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar	
	150		Cocción de Regeneración	o.V.	403	00:18	65	1050	15:00	apagado	apagado	750	25	apagado	apagado	00:00	apagado	
IPS e.max CAD Crystal/Glaze		161		Cristalización LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización	
	162		Cocción Correc./Maquillaje	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 03:00	550 / 830	830 / 850	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización		
	163		Cocción Fusión/Cristal. CAD-On	m.V.	403	02:00	30 / 30	830 / 850	02:00 / 07:00	550 / 830	830 / 850	610	apagado	apagado	403 06:00	Modo fusión		
	164		Cocción Correc./Glaseado CAD-On	m.V.	403	06:00	60 / 30	830 / 850	00:10 / 03:00	550 / 830	830 / 850	610	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización		
	165		Cristalización Rápida	m.V.	403	00:30	120 / 70	850 / 870	00:00 / 03:30	690 / 850	850 / 870	705	apagado	apagado	460 00:01	apagado		
	166		Cristalización MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	850 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización		

Ivoclar Vivadent		Valores en °C		B	S	t	T	H	V1	V2	L	tl	[°C]	[hh:mm:ss]	IRT-t*
Tabla de programas		MIN	MAX	Temperatura servicio [°C]	Tiempo cierre [mm:ss]	Aumento temperatura [°C]	Mantenim. temperatura [°C]	Tiempo mantenim. [hh:mm:ss]	Conexión vacío [°C]	Descon. vacío [°C]	Enfriamiento lento [°C]	Rampa de enfriamiento [°C]	[°C]	[hh:mm:ss]	Modo IRT
Rango de valores para todos los programas		100	700	100	00:18	10	100	00:00:00	0	0	0	0	0	00:00	-
				700	30:00	140	1200	01:00:00	1200	1201	1200	50	700	01:00:00	-
Grupo de materiales		P.Nr.													
IPS e.max CAD técnica maquillaje															
	181	Cristalización LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
	182	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	183	Cocción Maquillaje Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	184	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	185	Cocción Glaseado Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	186	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	187	Cristalización MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	780 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
IPS e.max CAD técnica de capas															
	201	Cristalización MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	780 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
	202	Cristalización LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
	203	Cocción de Preparación (Base)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	204	Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	205	1 ³ /2 ⁸ Cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	206	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	207	Cocción Maquillaje Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	208	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	209	Cocción Glaseado Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	210	Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	211	Add-On + Glaseado Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	212	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS InLine PoM															
	221	1 ³ /2 ⁸ Cocción Opaquer Polvo	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	222	1 ³ /2 ⁸ Cocción Opaquer Pasta	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	223	Cocción Retoque	m.V.	403	04:00	60	840	01:00	450	839	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	224	Cocción Maquillaje Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	225	Cocción Maquillaje InLine	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	226	Cocción Glaseado Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	227	Cocción Glaseado InLine	m.V.	403	06:00	60	800	02:00	450	799	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	228	Add-On tras Cocción de Glaseado 690° C	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS InLine One															
	241	1 ³ /2 ⁸ Cocción Opaquer Polvo	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	242	1 ³ /2 ⁸ Cocción Opaquer Pasta	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	243	1 ³ Cocción Denticisal	m.V.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	244	2 ⁸ Cocción Denticisal	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	245	Cocción Maquillaje Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	246	Cocción Maquillaje InLine	m.V.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	247	Cocción Glaseado Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	248	Cocción Glaseado InLine	m.V.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	249	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS d.SIGN															
	261	1 ³ Cocción Opaquer Polvo (Wash)	m.V.	403	06:00	80	900	01:00	450	899	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	262	2 ⁸ Cocción Opaquer Polvo	m.V.	403	06:00	80	890	01:00	450	889	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	263	1 ³ /2 ⁸ Cocción Margin	m.V.	403	06:00	60	890	01:00	450	889	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	264	1 ³ /2 ⁸ Cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	07:00	60	870	01:00	450	869	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	265	Cocción Maquillaje Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	266	Cocción Maquillaje d.SIGN	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	267	Cocción Glaseado Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	268	Cocción Glaseado d.SIGN	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	269	Cocción Glaseado sin Glaze	m.V.	403	04:00	60	870	01:00	450	869	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	270	Cocción Add-On Margin	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	271	Cocción Mezcla Add-On 1:1	m.V.	403	04:00	60	810	01:00	450	809	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	272	Cocción de Add-On	m.V.	403	04:00	60	750	01:00	450	749	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max ZirCAD Técnica de Capas															
	281	Cocción ZirLiner	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	282	1 ³ /2 ⁸ Cocción Margin	m.V.	403	04:00	40	800	01:00	450	799	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	283	Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	284	1 ³ /2 ⁸ Cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	285	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	286	Cocción Maquillaje Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	287	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	288	Cocción Glaseado Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	289	Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	290	Add-On + Glaseado Ivoclar	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	291	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
	292	Cocción de Regeneración	o.V.	403	00:18	65	1050	15:00	apagado	apagado	750	25	apagado	00:00	apagado

Información sobre los programas individuales se puede encontrar en el capítulo 5.3 de las correspondientes Instrucciones de Uso.

Los programas n.º 161, 162, 163, 164, 165, 181, 201, 202 se han diseñado específicamente para los nuevos hornos Programat y no son compatibles con dispositivos de generaciones anteriores. Los parámetros marcados con (*) solo están disponibles en hornos con tecnología de infrarrojos Programat.

m.V. = con vacío
o.V. = sin vacío

Versión: 9;
Fecha de edición: 2017-03

Validez a partir
del Software
V5.0 para P310, P510
V3.0 para P710
V4.0 para EP 3010, EP 5010

Programat® P310, P510, P710, EP 3010, EP 5010 – Tabla de programas cocción en °F

Versión: 9;
Fecha de edición: 2017-03

Validez a partir
del Software
V5.0 para P310, P510
V3.0 para P710
V4.0 para EP 3010, EP 5010

Ivoclar Vivadent		Valores en °F		B	S	t	T	H	V1	V2	L	ti	[°F]	[h:mm:ss]	IRT-t*	
Tabla de programas		MIN		Temperatura servicio [°F]	Tiempo cierre [mm:ss]	Aumento temperatura [°F]	Mantenim. temperatura [°F]	Tiempo mantenim. [h:mm:ss]	Conexión vacío [°F]	Descon. vacío [°F]	Enfriamiento lento [°F]	Rampa de enfriamiento [°F]	[°F]	[h:mm:ss]	Modo IRT	
Rango de valores para todos los programas		MAX		212	00:18	50	212	00:00:00	32	32	32	32	32	00:00	-	
Grupo de materiales		P.Nr.		1292	30:00	284	2192	01:00:00	2192	2194	2192	122	1292	01:00:00	-	
IPS Style		1	1 1/2ª Cocción Opaquer 870	m.V.	757	04:00	180	1598	01:00	842	1596	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		2	1 1/2ª Cocción Margin	m.V.	757	06:00	108	1544	01:30	842	1542	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		3	1ª Cocción Dent/Inc/Cocción One	m.V.	757	06:00	108	1454	01:00	842	1452	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		4	2ª Cocción Dent/Inc/ One	m.V.	757	06:00	108	1436	01:00	842	1434	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		5	Cocción Maquillaje	m.V.	757	06:00	108	1382	01:00	842	1380	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		6	Cocción Glaseado/AddOn y glaseado	m.V.	757	06:00	108	1382	01:00	842	1380	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		7	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	757	06:00	108	1274	01:00	842	1272	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS InLine		21	1 1/2ª Cocción Opaquer Polvo	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		22	1 1/2ª Cocción Opaquer Pasta	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		23	1 1/2ª Cocción Margin	m.V.	757	04:00	108	1706	01:00	842	1704	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		24	1ª Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1670	01:00	842	1668	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		25	2ª Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		26	Cocción Margin Add-On	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		27	Add-On tras Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1580	01:00	842	1578	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		28	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		29	Cocción Maquillaje Inline	m.V.	757	06:00	108	1562	01:00	842	1560	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		30	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		31	Cocción Glaseado Inline	m.V.	757	06:00	108	1562	02:00	842	1560	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		32	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS Empress Esthetic + CAD		41	Cocción Wash	m.V.	757	04:00	108	1544	02:00	842	1542	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		42	1 1/2ª Cocción Incisal/Transpa	m.V.	757	04:00	108	1526	02:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		43	Cocción Maquillaje Universal	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		44	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		45	Cocción Glaseado Universal	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		46	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		47	Add-On	m.V.	757	04:00	108	1418	02:00	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max Press técnica maquillaje		61	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		62	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		63	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		64	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		65	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max Press técnica de capas		81	Cocción de Preparación (Base)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		82	Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		83	1 1/2ª Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		84	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		85	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		86	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		87	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		88	Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		89	Add-On + Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		90	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max ZirPress técnica maquilla		101	Cocción ZirLiner antes de Encerado	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		102	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		103	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		104	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		105	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		106	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max ZirPress técnica capas		121	Cocción ZirLiner antes de Encerado	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		122	Cocción de Preparación (Base)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		123	Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		124	1 1/2ª Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		125	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		126	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		127	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		128	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		129	Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		130	Add-On + Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		131	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max ZirCAD Técnica de Maquillaje		141	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	81	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		142	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	81	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		150	Cocción de Regeneración	m.V.	757	00:18	117	1922	15:00	apagado	apagado	1382	45	apagado	00:00	apagado
IPS e.max CAD Crystall/Glaze		161	Cristalización LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
		162	Cocción Correc./Maquillaje	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 03:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
		163	Cocción Fusión/Cristal. CAD-On	m.V.	757	02:00	54 / 54	1526 / 1562	02:00 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1130	apagado	757	06:00	Modo fusión
		164	Cocción Correc./Glaseado CAD-On	m.V.	757	06:00	108 / 54	1526 / 1562	00:10 / 03:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1130	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
		165	Cristalización Rápida	m.V.	757	00:30	216 / 126	1562 / 1598	00:00 / 03:30	1274 / 1562	1562 / 1598	1301	apagado	860	00:01	apagado
		166	Cristalización MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1436 / 1580	00:10 / 10:00	1022 / 1436	1436 / 1580	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización

Ivoclar Vivadent		Valores en °F		B	S	t	T	H	V1	V2	L	tl	[°F]	[hh:mm:ss]	IRT-t*	
Tabla de programas		MIN	MAX	Temperatura servicio [°F]	Tiempo cierre [mm:ss]	Aumento temperatura [°F]	Mantenim. temperatura [°F]	Tiempo mantenim. [hh:mm:ss]	Conexión vacío [°F]	Descon. vacío [°F]	Enfriamiento lento [°F]	Rampa de enfriamiento [°F]	[°F]	[hh:mm:ss]	Modo IRT	
Rango de valores para todos los programas				212	00:18	50	212	00:00:00	2192	2194	2192	122	1292	01:00:00	-	
Grupo de materiales		P.Nr.		1292	30:00	284	2192	01:00:00	2192	2194	2192	122	1292	01:00:00	-	
IPS e.max CAD técnica maquillaje		181	Cristalización LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
		182	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		183	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		184	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		185	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		186	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		187	Cristalización MO/imp./LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1436 / 1580	00:10 / 10:00	1022 / 1436	1436 / 1580	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
IPS e.max CAD técnica de capas		201	Cristalización MO/imp./LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1436 / 1580	00:10 / 10:00	1022 / 1436	1436 / 1580	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
		202	Cristalización LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	apagado	apagado	00:00	Modo cristalización
		203	Cocción de Preparación (Base)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		204	Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		205	1 ^o /2 ^o Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		206	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		207	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		208	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		209	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		210	Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		211	Add-On + Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		212	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS InLine PoM		221	1 ^o /2 ^o Cocción Opaquer Polvo	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		222	1 ^o /2 ^o Cocción Opaquer Pasta	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		223	Cocción Retoque	m.V.	757	04:00	108	1544	01:00	842	1542	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		224	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		225	Cocción Maquillaje InLine	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1470	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		226	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		227	Cocción Glaseado InLine	m.V.	757	06:00	108	1472	02:00	842	1470	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		228	Add-On tras Cocción de Glaseado 690 ^o C	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS InLine One		241	1 ^o /2 ^o Cocción Opaquer Polvo	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		242	1 ^o /2 ^o Cocción Opaquer Pasta	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		243	1 ^o Cocción Denticisal	m.V.	757	04:00	108	1670	01:00	842	1668	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		244	2 ^o Cocción Denticisal	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		245	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		246	Cocción Maquillaje InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	01:00	842	1560	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		247	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		248	Cocción Glaseado InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	02:00	842	1560	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		249	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS d.SIGN		261	1 ^o Cocción Opaquer Polvo (Wash)	m.V.	757	06:00	144	1652	01:00	842	1650	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		262	2 ^o Cocción Opaquer Polvo	m.V.	757	06:00	144	1634	01:00	842	1632	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		263	1 ^o /2 ^o Cocción Margin	m.V.	757	06:00	108	1634	01:00	842	1632	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		264	1 ^o /2 ^o Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	07:00	108	1598	01:00	842	1596	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		265	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		266	Cocción Maquillaje d.SIGN	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		267	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1470	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		268	Cocción Glaseado d.SIGN	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		269	Cocción Glaseado sin Glaze	m.V.	757	04:00	108	1598	01:00	842	1596	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		270	Cocción Add-On Margin	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		271	Cocción Mezcla Add-On 1:1	m.V.	757	04:00	108	1490	01:00	842	1488	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		272	Cocción de Add-On	m.V.	757	04:00	108	1382	01:00	842	1380	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
IPS e.max ZircAD Técnica de Capas		281	Cocción ZirLiner	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		282	1 ^o /2 ^o Cocción Margin	m.V.	757	04:00	72	1472	01:00	842	1470	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		283	Cocción de Preparación (Caract.)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		284	1 ^o /2 ^o Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	apagado	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		285	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		286	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		287	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		288	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		289	Add-On + Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		290	Add-On + Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		291	Add-On tras Cocción de Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	apagado	apagado	00:00	Modo estándar
		292	Cocción de Regeneración	o.V.	757	00:18	117	1922	15:00	apagado	apagado	1382	45	apagado	00:00	apagado

Información sobre los programas individuales se puede encontrar en el capítulo 5.3 de las correspondientes Instrucciones de Uso.

Los programas n.º 161, 162, 163, 164, 165, 181, 201, 202 se han diseñado específicamente para los nuevos hornos Programat y no son compatibles con dispositivos de generaciones anteriores. Los parámetros marcados con (*) solo están disponibles en hornos con tecnología de infrarrojos Programat.

m.V. = con vacío
o.V. = sin vacío

Versión: 9;
Fecha de edición: 2017-03

Validez a partir
del Software
V5.0 para P310, P510
V3.0 para P710
V4.0 para EP 3010, EP 5010